

Espuma de Poliuretano PU

Escanea
para ver video



8



Juntas de conexión de ventana



Sellado de anillos de pozos de concreto

Aplicaciones

- Llenado de huecos y cavidades en todo tipo de obras interiores
- Paso a través de paredes
- Sellado y aislamiento de ventanas
- Cajas de persiana

Certificados



Funcionamiento

- Espuma PU de un componente.
- La espuma reacciona al tomar contacto con la humedad atmosférica.

Ventajas

- Válvula de dosificación que permite reutilizar el cartucho una vez abierto en caso de no agotar todo su contenido.
- Pre-cinto de seguridad en la válvula que evita el accionamiento involuntario.
- Rápido fragüe que reduce los tiempos de proceso.
- A prueba de aguas servidas con certificado de aprobación.
- Boquilla flexible pre-montada que asegura llegar a los lugares más difíciles.
- No se corroe.
- Válvula hermética libre de goma que garantiza una máxima seguridad de funcionamiento y asegura una vida útil de 15 meses.

Datos técnicos

Espuma de poliuretano PU				
750 ml 500 ml 300 ml				
	Art. N°	Contenido por cartucho [ml]	Rendimiento aproximado [l]	Cont. por caja [Piezas]
Tipo				
Espuma de Poliuretano PU 300 ml. B3 Con Válvula Estándar	520806	300 ml	15 litros	12
Espuma de Poliuretano PU 500 ml. B3 Con Válvula Reutilizable	94727	500 ml	28 litros	12
Espuma de Poliuretano PU 750 ml. B3 Con Válvula Reutilizable	94728	750 ml	41 litros	12

	Valor	Unidad	Método/Comentario
Base Química	Poliuretano		15 litros
Color	Amarillo		
Formación de la piel	aprox. 15	min	23 C. 50% H.R.
Tiempo para corte	aprox. 45	min	23 C. 50% H.R.
Resistencia al fuego	83		DIN 4 102-1
Rendimiento			
300 ml	aprox. 15	litros	
500 ml	aprox. 28	litros	
750 ml	aprox. 41	litros	
Densidad	20 a 30	kg/m3	Curado
Fuerza de tracción			
Aplicación en seco	9.5	2 N/cm	
Aplicación en húmedo	7.6	2 N/cm	DIN 53423
Fuerza de presión			
Aplicación en seco	5.4	2 N/cm	
Aplicación en húmedo	4.0	2 N/cm	DIN 53421
Conductividad térmica	0.035	W/mk	DIN 52612
Vida útil	15	Meses	de+ 15 a +28C
Temperatura de aplicación	+5 hasta +35C	C	
Resistencia a la temperatura	-40 a 90	C	Curado